

Lustjakt

LUSTJAKT

PRODUKTBESKRIVNING

Lustjakt är en högblank transparent lack för utomhus-/ inomhusbruk, baserad på polyuretan och modifierad alkydharts.

FÖRDELAR

- Exceptionell utflytningsförmåga.
- Lämplig på trä; dörrar, fönsterkarmar, båtar etc.
- Enkelt att applicera med pensel.
- Hög slitstyrka.

KULÖR OCH GLANS

- Transparent, högblank

GRUNDEGENSKAPER VID +23 °C OCH 50% LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 0,9 g/cm³ (blandad produkt)

Torrhalt: Ca. 46% (volym)

Rekommenderad skiktjocklek: 30 µm, beroende på applikationsmetod

Dammtorr efter: 90 min.

Fullt härdat efter: 5 dagar

Övermålningsbar efter: 8 timmar, se övrig information.

Max. obegränsat förutsatt att ytan är ren, torr och mattslipad

Hållbarhet: Min. 12 mån. i originalförpackning

Flampunkt (DIN53213): 38°C

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Cirka 15 m²/l (vid applicering med pensel)

Den faktiska sträckförmågan beror på flera faktorer, så som; ytans form och storlek, ytans skick och struktur, appliceringsmetod, klimat och hantverksskicklighet.

YTOR OCH TEMPERATUR

Trä: Ren och torr, fri från föroreningar, materialfuktighet max. 12%. Kontrollmät med en *Tramex: Skipper Plus*, slipas med P120. Slipa med finare kornstorlek för varje lager. Minst 5 lager ute, minst 3 lager inne. Efterbehandla med 1 lager Lustjakt Halvblank på träinredningar för halvblank finish.

Under applikation och härdning bör temperaturen ej understiga 10 °C. Ytans temperatur bör hålla sig minst 3 °C över daggpunkten. Det är möjligt att måla i kallare temperaturer, men med förlängd härdningstid och risk för glansbortfall och försämrad utflytningsförmåga.

Direkt solljus och luftcirkulation (utomhus) försämrar lackens förmåga att flyta ut. Spädning med lacknafta/terpentin kan hjälpa lackens utflytningsförmåga, vilket beror på allt från temperatur, vind, solljus, ytans storlek och skick, samt graden av hantverksmässighet.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda noggrant innan användning.

APPLIKATION	pensel / rulle
Förtunning	lacknafta
Spädning med förtunning	0–5%
Munstyckets storlek	-
Munstyckets tryck	-
Rengöring av verktyg	lacknafta

ÖVRIG INFORMATION	15 °C	20 °C
min.	24 timmar	8 timmar
max. utan att slipa	3 dagar	2 dagar
max. efter slipning	obegränsat	

SÄKERHETSINFORMATION

Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs De IJssel Coatings säkerhetsdatablad gällande material, samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Undvik inandning av ånga/dimma, undvik kontakt med hud och ögon och svälj inte ämnet. Vid applicering skall kolfiltermask, handskar, ögonskydd och heltäckande skyddskläder användas. Vidta försiktighetsåtgärder beträffande eventuell risk för brand eller explosioner och värna miljön. Applicera endast i utrymmen med god ventilation.

Rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam. Tillverkare och Säljare avstår sig ansvar, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till alla krav på ansvar avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av De IJssels produkter och/eller rekommendationer lämnade i Produktdatablad och Säkerhetsblad, som uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdandedatum. / APRIL 2012, DE IJSSEL COATINGS