

# Double Coat

## DOUBLE COAT ANTI SLIP

### PRODUKTBESKRIVNING

Halkskyddspulver, specialutvecklat för att blandas med Double Coat för att producera halkskydd och ytor med bra grepp. Gjord av polyethylengranulat.

### FÖRDELAR

- Kan användas som halkskyddspulver med Double Coat och Dubbel UV.
- Färglös, kulören i lacken påverkas ej.
- Lätt att hålla ren.
- Rekommenderas för alla ytor som kräver halkskydd; däck, landgång, duschgolv, etc.

### KULÖR OCH GLANS

Transparent halkskyddspulver i fin eller grov storlek. Blandas i Double Coble Coat, eller Double Coat ZG/MAT (Halvblank/Matt) i valfri kulör eller transparent, eller blandas i klarlackerna Double Coat Dubbel UV (högbblank), Double Coat Cabin Varnish (2-k halvblank vattenbaserad) eller Lustjakt (1-k polyuretan).

### EGENSKAPER VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

**Densitet:** Ca. 0,9 g/cm<sup>3</sup> (produkten finns i två grovlekar)

**Torrhalt:** 100% (volym)

**Hållbarhet:** Min. 24 mån., förvaras svalt och torrt i originalförpackning

**Flampunkt:** n.a.

### ANVÄNDARINSTRUKTIONER

#### Blandningsförhållande:

50 gram pulver till 1 kg Double Coat (vikt), dvs Anti Slip adderas med 5% i vikt. Exempelvis 700 g blandad färg ger 35 g Anti Slip, vilket ger 735 g halkskyddsfärg (700g x 0,05 = 35g). Det går åt minst 100 g Double Coat / m<sup>2</sup> + Anti Slip.

#### Induktionstid:

30 min. vid +20 °C (se produktblad för färg/lack)

#### Brukstid (pot life):

2 timmar vid +25 °C (beroende på kulör)

3 timmar vid +20 °C (beroende på kulör)

4 timmar vid +15 °C (beroende på kulör)

DE IJSSEL COATINGS / WWW.DE-IJSSEL-COATINGS.SE

APPLIKATION	pensel / rulle
Lösningsmedel	Double Coat Förtunning
% lösningsmedel	0–10 % beroende på färg
Munstyckets storlek	n.a.
Munstyckets tryck	n.a.
Rengöring	Double Coat Förtunning

### BRUKSANVISNING

1. En halkskyddsytta som ska målas med halkskyddsfärg bör först målas med 2 lager Double Coat utan Anti Slip. Totalt sett vill man alltid ha 3 lager Double Coat på en utomhusyta.
2. Anti Slip tillsätts endast i sista lagret med Double Coat eller Double Coat Halvblank/Matt.
3. Anti Slip tillsätts med 5% i vikt. Det betyder att bas och härdare är 100% i vikt, sedan tillkommer 5% Anti Slip i vikt.
4. Rör ned Anti Slip i A (bas) och eventuellt lite Double Coat Förtunning. Rör om länge och väl, tillsatt sedan härdaren. Låt färgen stå i 30 minuter. Justera viskositet med Double Coat Förtunning så att färgen känns följsam och fin att måla ut. Tjock, klibbig färg som sätter sig för fort ger dåligt resultat.
5. Applicera halkskyddsfärgen under bra förhållanden och god belysning. Rör om i färgen ofta för att halkskyddspulver (och matteringsmedel i ZG/MAT) ska vara jämnt fördelat. Om färgen är dåligt blandad, om målningstekniken felar, om färgen är för tjock så kommer resultatet att bli flammigt eller randigt.
6. Rullningsteknik; rulla så många gånger som det behövs för att alla ränder från rullen försvinner, måla inte för tunt och för inte rullen för långt. Jobba över små ytor i taget.
7. Sammanfattning; var noga att få rätt mängd bas, Anti Slip, härdare och förtunning – allt i vikt. Rör färgen noggrant och rulla noggrant, med god belysning.

---

#### SÄKERHETSINFORMATION

Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs De IJssel Coatings säkerhetsdatablad gällande material, samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Undvik inandning av ånga/dimma, undvik kontakt med hud och ögon och svälj inte ämnet. Vid applicering skall kolfiltermask, handskar, ögonskydd och heltäckande skyddskläder användas. Vidta försiktighetsåtgärder beträffande eventuell risk för brand eller explosioner och värna miljön. Applicera endast i utrymmen med god ventilation.

Rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam. Tillverkare och Säljare avstår sig ansvar, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till alla krav på ansvar avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av De IJssels produkter och/eller rekommendationer lämnade i Produktdatablad och Säkerhetsblad, som uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdandedatum. / APRIL 2012, DE IJSSEL COATINGS