

ALLMÄNT

En yta målad med Double Coat ger långvarigt skydd, utmärkt färgbeständighet och hög glans. Färgens livslängd beror på ett antal faktorer, till exempel:

- Miljön objektet utsätts för: En industriell miljö eller exponering för marina förhållanden kommer att ha större inverkan på dess livslängd än exponering för en landsbygdsmiljö.
- Objektets material: stål eller trä är material som påverkar färgens hållbarhet negativt mer än ett kompositmaterial, så som glasfiberarmerad polyester+gelcoat.
- Skiktjockleken: färgsystemets styrka ligger mycket i dess totala tjocklek. 3 lager Double Coat håller betydligt längre än 2 lager. Speciellt viktigt är skiktjockleken på stål för att minska risken för förekomst av rost, och trä för att kompensera för materialrörelse.
- Förhållandena under applicering: när färgsystemet appliceras enligt rekommenderade appliceringsförhållanden och ytan har förberetts korrekt blir livslängden optimal. En yta ska slipas med rätt kornstorlek och rengöras med Double Coat Avfettning. Färgen ska målas och härda i minst +15 °C med en luftfuktighet på max. 70 %, undan sol och bläst.

Genom enkelt underhåll kan livslängden förlängas och ytan behåller sin färg och glans. Livslängden kan förlängas genom att utföra några enkla underhållsarbeten regelbundet.

ANVÄND INTE ELLER GÖR INTE

Använd eller gör inte följande när du underhåller Poltix Gelcoat:

- Använd inte starka lösningsmedel som MEK eller aceton, eftersom dessa kan skada ytan permanent.
- Använd inte rengöringsmedel eller tvål med hög alkalinitet (høgt pH). Dessa kan skada ytan.
- Använd inte polermedel, skursvampar eller rengöringsmedel som innehåller starka slipmedel (exempelvis Autosol). Detta orsakar repor. Smuts och damm kan lätt fästa vid dessa repor.
- Undvik kontakt med teak-rengöringsmedel som kan innehålla tillsatser som skadar lackens finish och orsaka fläckar.
- Undvik långvarig kontakt med fuktiga kuddar, våta presenningar, överdrag, rep etc. Långvarig exponering för fukt kan leda till små blåsor i Double Coat.
- Använd inte polermedel eller vax med teflon eller silikon. Teflon och silikon kan ställa till problem om en ny färg behöver målas i ett senare skede.
- Använd inte krympplast eller bubbelplast för att slå in en lackerad yta. Bubbelplast kan lämna ett avtryck, krympplast kan orsaka fuktinneslutning.
- Täck inte en yta för hårt med en presenning. När en yta som har målats med Double Coat är täckt med en presenning, se till att denna presenning inte sträcks för hårt runt ytan. Det måste finnas tillräcklig ventilation så att inte fukt kan inneslutas mellan preseningen och ytan.



ANVÄND ELLER GÖR

- För underhåll, använd mjuka borstar, svampar, sämskskinn och bra mikrofiberdukar.
- Rengör ytan regelbundet (minst två gånger om året) med rent vatten och ett mildt rengöringsmedel. Regelbunden rengöring förhindrar uppbyggnad av smuts. Ett lager av smuts på ytan kommer att påskynda vittringen av lackens yta och försämra lackens styrka långsamt. Vi rekommenderar M 4605 Koncentrerat schampo för skrov och däck. Ju högre koncentration av tvättmedel i relation till vatten ger högre rengörande effekt. Utgå från en kapsyl M 4605 schampo till 1 liter vatten och tillsätt mer schampo i vattnet efter rengöringsbehov.
- Ta bort envisa fläckar eller markörer med ett mildt lösningsmedel som Double Coat Förtunning eller Double Coat Avfettning. Applicera lösningsmedlet med en mikrofiberduk. Förhindra att lösningsmedlet tränger in i ytan. Tvätta efteråt alltid ytan med rent vatten + M 4605.
- Använd rengöringsmedel utspätt i varmt vatten för att avlägsna envisa saltavlagringar. Använd en mikrofiberduk för detta. Tvätta alltid ytan med rent vatten + M 4605.
- Använd Double Coat Avfettning för att ta bort envis sot. Använd en mikrofiberduk för detta. Tvätta efteråt alltid ytan med rent vatten + M 4605, före vaxning.
- Applicera Super DoubleCoat Paste Wax (minst en gång om året) för att skydda lacken. Endast ett bra vaxskydd förebygger över tid behovet av att polera. Super DoubleCoat Paste Wax håller längre än andra vaxer, och är drygt och ekonomiskt, samt enkelt att applicera. Detta baserar vi på årtal av kontakt med återkommande kunder.
- Använd ett vax när ytan börjar bli matt eller ha en disighet, eller ännu hellre före det inträffar. Att vaxa i förebyggande syfte ger överträffad hållbarhet av glans och kulör. Double Coat håller finishen utan problem i 20 år med rätt underhåll.
- Använd Jotuns Marine Rubbing Pro polermedel om lacken är så matt eller oxiderad att en ny finish behöver rubbas upp. Endast när vax inte ger tillräcklig finish bör ett polermedel föregås av ett vax. Tvätta efter rubbing med polermedel, med vatten + M 4605 före vaxet appliceras.
- Kontrollera ytan för skador, blåsor och/eller flagnig. Reparera dessa skador så snart som möjligt enligt originalsystemet.

För detaljerad teknisk data om produkterna, se tekniska informationsblad.

datum: Januari 2022
325-00000

Ansvarsfriskrivning

Informationen i detta blad är baserad på år av produktutveckling och praktisk erfarenhet och är korrekt vid utfärdandet. Ändå kan De IJssel Coatings BV / Hedbergs Industri AB inte ta något ansvar för det arbete som produceras enligt denna information, eftersom det slutliga resultatet delvis bestäms av faktorer som ligger utanför vårt ansvar och inflytande. De IJssel Coatings BV / Hedbergs Industri AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta blad utan föregående meddelande. Detta produktblad ersätter alla tidigare utgåvor.